

Descripción

Emulsión acrílica de alta pegajosidad con áridos seleccionados incorporados, diseñada para facilitar el anclaje de revestimientos de cal o cementosos sobre soportes sin absorción superficial. Además, puede utilizarse sobre soportes de hormigón, piedra, madera, metálicos, pinturas y materiales cerámicos.

Propiedades

- Fácil aplicación.
- Mejora la adherencia, especialmente sobre soportes con poca o nula absorción.
- Valido para interior y exterior.
- Gran poder de adherencia sobre diferentes materiales.

Aplicaciones Habituales

- Puente de unión.

Especificaciones y Forma de Aplicación**1. Especificaciones**

Se usa principalmente para anclar cualquier revestimiento sobre un soporte, proporcionando una superficie con una elevada rugosidad que mejora el agarre de materiales de construcción basados en sistemas inorgánicos, como mezclas con cemento, cal hidráulica y cementos de baja calidad, pero también para la cal y el yeso junto con agregados minerales.

Modo de aplicación:

- Aplicar mediante rodillo o brocha cubriendo toda la superficie.
- Dejar secar al menos 12 horas antes de aplicar el revestimiento.

Colores

En emulsión líquida amarilla.

Rendimientos aproximados

- 0,350 kg/m².

Presentación

Pregunite Pro-A se suministra en cubos de plástico de 20kg.

Productos relacionados

Todos los morteros de la gama Master, Murex y Thermocal, así como los adhesivos cementosos Colagrés, autonivelantes Hormitec.

Tipos de Acabados

Pregunite PRO-A no es un producto de acabado.

Precauciones y Recomendaciones

Para información relativa a seguridad y medio ambiente, consultar la hoja de seguridad.

Conservación y Almacenamiento

12 meses en envases originales cerrados, protegidos de la intemperie y a temperaturas comprendidas entre 5 y 35º C.

Proteger de la radiación solar y de las temperaturas extremas.

Composición

Emulsión de copolímeros acrílicos dispersos en agua, sin plastificantes ni disolventes.

Datos Técnicos

Denominación comercial	Pregunite PRO-A
Vehículo fijo	Resinas Acrílicas
Color	Amarillo
Punto de inflamación	>100°C
TMFF	0 °C.
Peso específico	1,4 gr/cm3
Disolvente	Agua

La presente ficha técnica anula a las anteriores y pierde su validez con la aparición de una nueva. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso. Edición abril de 2025.

Advertencia

Los productos y sistemas de **Grupo Ibercal**[®], son de uso exclusivamente profesional y están garantizados frente a cualquier defecto de fabricación.

Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de nuestra experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer.

Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Estas recomendaciones no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Por tanto, las garantías del producto se resumen estrictamente a defectos de fabricación. El uso combinado con materiales de otras marcas puede afectar o no, a las propiedades mecánicas, físicas y estéticas de nuestros productos.

Marca y logotipo son propiedad de **Grupo Ibercal**[®], queda por tanto prohibida, su reproducción total o parcial sin consentimiento expreso del propietario.